

► **Manufacturer of SIBUR-KSTOVO LLC, Industrial Area, Kstovo district, Nizhny Novgorod region, 607650, Russian Federation**

► Завод - изготовитель АО «СИБУР-Кстово», Промышленная зона, Кстовский район, Нижегородская область, 607650, Россия

► **C9 fraction is used to produce light oil polymer resins used in the production of paints and varnishes, as well as directly as solvent for paints and varnishes.**

► Фракция С9 применяется для получения светлых нефтеполимерных смол, используемых в производстве лакокрасочных материалов, а также непосредственно в качестве сольвента для лакокрасочных материалов.

► **Product features: Is a colorless transparent liquid. Guaranteed shelf life of products – 3 months from the date of manufacture.**

► Характеристики продукта: Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Гарантийный срок хранения продукции – 3 месяца со дня изготовления.

<i>Parameter</i>	<i>Value</i>	
	<i>Grade A</i>	<i>Grade B</i>
<b>Appearance</b> Внешний вид	Transparent Fluid Прозрачная Жидкость	
<b>Density at 20 oC, g/cm3</b> Плотность при 20С, г/см3	0.890-0.925	0.890-0.945
<b>Iodine number, g. of iodine on 100 g. of product not less</b> Иодное число, г йода на 100 г продукта, не менее	70	50
<b>Color as per iodimetric scale, mg of iodine/100 cm3, not above</b> Цвет по йодометрической шкале, мг йода/100 см3, не более	15	15
<b>Final boiling point oC, not above</b> Температура конца кипения С, не выше	200	205
<b>Water content, not above</b> Массовая доля воды, %, не более	0.03	0.3
<b>Fraction composition</b> Фракционный состав		
<b>3 % of the volume is distilled at a temperature not below</b> 3% объема перегоняется при температуре, С, не выше	115	105
<b>50 % of the volume is distilled at a temperature not above</b> 50% объема перегоняется при температуре, С, не выше	170	175
<b>95 % of the volume is distilled at a temperature not above</b> 95% объема перегоняется при температуре, С, не выше	195	195